# Saprit protect plus



## Produit de réimprégnation des textiles.

- **Maintient les propriétés hydrophobes des champs et casaques microfibres.**
- **Permet la réimperméabilisation des articles textiles usagés en microfibres.**
- **Maintient les propriétés déperlantes des vêtements de protection (anti-acide, anti-feu)**

**Description**
Agent liquide à base de résine fluor-carbone pour la réimperméabilisation des textiles.

**Utilisation**
. SAPRIT PROTECT PLUS s'utilise au dernier rinçage sur tous les types de fibres et de matériels.
. Temps de contact préconisé : 5 à 20 minutes.
. pH conseillé : 4 à 6
. Une fixation thermique de SAPRIT PROTECT PLUS sur la fibre doit avoir lieu lors du séchage.

**Dosage**
Suivant l'effet souhaité, SAPRIT PROTECT PLUS se dose à raison de 10 à 30 ml/kg de linge.

**Garanties - sécurité**
L'étiquetage de SAPRIT PROTECT PLUS est conforme à la directive 1999/45 CE concernant les produits dangereux.
La lecture et l'application des phrases de risque et de sécurité mentionnées sur l'emballage permettront la manipulation du produit dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.
Fiches de données de sécurité disponibles sur demande pour les professionnels. Accessibles sur le site www.diese-fds.com.

Les formulations sont déposées au Centre Anti-Poisons :
– Nancy : 03.83.32.36.36

**Constituants chimiques principaux**
(en accord avec le règlement détergent 648/2004CE)

| | |
|---|---|
| Conservateurs (Didecyldimonium Chloride) | Contient |

**Paramètres physico-chimiques**

| | |
|---|---|
| Masse volumique | 1020 g/l environ |
| pH pur | 3.5 environ |

**Conditionnement**

| Unité de vente | Code produit | Palettisation |
|---|---|---|
| Bidon plastique de 20 kg | 101664 | 24 unités |
| Fût plastique de 200 kg | 101665 | 4 unités |

**Conditions de stockage**
Stabilité thermique entre 5°C et 40°C.

REF. TCD 1664/06.07.07

F-Ecolab snc
8, rue Rouget de Lisle
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex
Tél : 01 40 93 93 94
Fax : 01 40 93 94 98